

## IsoHemp Klebemörtel

### BESCHREIBUNG

Der IsoHemp Klebemörtel ermöglicht das Verkleben von IsoHemp Hanfsteinen.

### VORBEREITENDE ARBEITEN

Stellen Sie sicher, dass die Hanfstein sauber und unbeschädigt sind.

### VERARBEITUNG

Der IsoHemp Klebemörtel wird ausschließlich von Hand aufgetragen.

- Mit Wasser vermischen (7 bis 8 Liter Wasser / 25 Kg Sack)
- In dünnen Fugen (ca. 3 mm Dicke) zwischen den Steinen auftragen
- Verwenden Sie einen Zahnpachtel oder eine IsoHemp Klebekelle
- Der Klebemörtel kann sofort gebraucht werden

Bitte ziehen Sie die Verarbeitungsanleitung zu Rate, für einen vollständigen Überblick über die Verarbeitungstechnik. Sehen Sie sich unsere Anwendungsvideos auf unserem [YouTube-Kanal an](#).

### TECHNISCHE MERKMALE

<b>TECHNISCHE MERKMALE</b>	<b>WERT</b>	<b>EINHEIT</b>
Rohdichte	1400	kg/m <sup>3</sup>
Wasserdosierung	7-8	l/Sack
Verarbeitungszeit	1	Stunde
Trocknungszeit	36	Stunden

### ZUSAMMENSTELLUNG

Naturgips	<b>20%</b>
Luftkalk	<b>22%</b>
Sand	<b>58%</b>

### LAGERUNG

Die Aufbewahrung erfolgt auf einer ebenen Fläche, vor Regen geschützt und an einem belüfteten Ort. Maximale Haltbarkeit: 6 Monate ab dem, auf dem Sack vermerkten, Herstellungsdatum.

## VERPACKUNG

VERPACKUNG	WERT	EINHEIT
Abmessungen einer Palette	120 x 100 x 85	cm
Maximales Gewicht einer Palette	1000	kg
Anzahl der Säcke pro Palette	40	Säcke/Palette
Gewicht der Säcke	25	kg
Lagerung	<b>Trocken und feuchtigkeitsfrei</b>	
Aufbewahrung	6 Monate ab dem Produktionsdatum	

## VERBRAUCH

Das Auftragen erfolgt in einer dünnen Fuge von ca. 3 mm mithilfe der Klebekelle.

DICKE	VERBRAUCH	EINHEIT
Stein von 7,5 cm	2,8	kg/m <sup>2</sup>
Stein von 9 cm	3,4	kg/m <sup>2</sup>
Stein von 12 cm	4,5	kg/m <sup>2</sup>
Stein von 15 cm	5,6	kg/m <sup>2</sup>
Stein von 20 cm	7,5	kg/m <sup>2</sup>
Stein von 25 cm	9,4	kg/m <sup>2</sup>
Stein von 30 cm, P-Stein und U-Stein	3,8	kg/m <sup>2</sup>
Stein von 36 cm, P-Stein und U-Stein	6,8	kg/m <sup>2</sup>

## VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG

Bei der Verwendung sollte die Temperatur zwischen 5° und 30° C liegen. Es sollte regen- und frostfrei sein.

Aktualisiert im Oktober 2024

Unsere neuesten Factsheets finden Sie unter [www.iso hemp.com](http://www.iso hemp.com)

### **IsoHemp S.A./NV**

Rue Georges Cosse, 1  
B-5380 Fernelmont  
Belgien

### **IsoHemp Frankreich**

13 avenue de l'Europe  
F-10300 Sainte-Savine  
Frankreich